



SHERAZADE SANDSCAPE SABLE SAND

Sherazade sandscape sable sand

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| | |
|---|------------------------------------|
| Profiel | groef en messing rondom |
| Standaard dikte | |
| Breedte(s) | 70 / 90 / 120 / 140 |
| Lengte stroken | |
| Lengte visgraat* | |
| Lengte hongarse punt* | 280/350 360/450 480/600 560/700 |
| * Met linkse en rechte groef en messing | |
| Hoek hongare punt | 45 en 60 graden |
| Velling | mogelijk |
| Geen velling | mogelijk |
| 2 zijden | mogelijk |
| 4 zijden | mogelijk |
| CE | EN 14342-13 |
| Brandklasse | |
| Formaldehyde uitstoot | |
| Gewicht kg per m2 | |

BIJZONDERHEDEN

Eiken heeft een hoog looistofgehalte waardoor materialen die in contact komen met eiken snel corroderen. Het looizuur (tannine) zorgt ervoor dat deze houtsoort zich goed laat roken.

HOUTEIGENSCHAPPEN

| | |
|-------------------------|---|
| Houtsoort | Eiken |
| Botanische naam | Quercus petraea. Familie van de Fagaceae |
| Herkomst | Zuid Oost Frankrijk en Klein-Azië |
| Boombeschrijving | Deze ca. 18 - 45 m ¹ hoge boom heeft een diameter van 1,20 - 1,80 m ² en heeft een rechte, takvrije stam van maximaal 15 m ³ . |
| Hardheid | Janka 6280 N |

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

| | |
|------------------------|--|
| Constructie | 2 laags parket, 4 mm topplaat en een 9 mm Berken onderlaag |
| Legwijze | vol verlijmd / niet zwevend |
| Garantie | op verlijming van topplaat op Berkenonderlaag |
| Certificering | Topplaat min 70 % PEFC. Topplaat FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC |
| Verpakking | 10-20 per collie |
| Vloerverwarming | |

ADVIES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Onderhoud | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking |
| omstandigheden installatie | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole |
| omstandigheden na het leggen | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden |
| lijmadvis | geschikte PU of MS lijm |
| Kleurstaal | mogelijk |

| MOGELIJKE BEWERKINGEN | | TOLERANTIES (EN 13489) | |
|-----------------------------------|---|---|-------------|
| Geschuurd | mogelijk | Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %) | ± 0,05 % |
| Geschaafd | mogelijk | Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm) | ± 0,1 mm |
| Geborsteld | mogelijk | Ondelinge afwijking in dikte | 0,2 mm |
| Fijnbezaagd | mogelijk | Haaksheid < 0,1 % | < 0,05 % |
| 3 zijdig geschaafd | mogelijk (alleen voor tapissysteem) | Houtvocht percentage toplaag | 7,5 - 9,5 % |
| Verouderd | mogelijk | ROYL 1k/2K | |
| Gerookt | mogelijk | STEP grondlak warm - STEP 1K/2K | |
| Voorgelakt | mogelijk | STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K | |
| WS EasyPrime met een roller | | SKYLT grondlak - SKYLT Original | |
| WS EasyPrime met een spatel | | SKYLT grondlak - SKYLT Titanium | |
| HS 2K Intensive A.T. + Color A.T. | | Kambala grondlak - STEP / SKYLT | |
| PrimaSeal Plus | | | |
| OptiPrime | | | |
| OptiFinish | | | |
| 2K Invisible Protect A.T. | | | |
| Voorgeolied | mogelijk | | |
| Markant | | | |
| HS Akzent 100 oil | | | |
| HS 2K Impactoil | | | |
| Hartwachsol EcoPlus | | | |
| Anti - Slipweerstand | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking | | |