



## TRADITIONEEL JATOBA

**Jatoba** is een zeer harde houtsoort komend uit Tropisch Midden- en Zuid-Amerika. De kleur van het soms onregelmatige, maar meestal rechtdradig kernhout is roze/rood van kleur nadonkerend tot roodbruin, vaak met donkere strepen. De nerf is fijn tot matig grof. Ook wel Rode Locus genoemd, vanwege de warme, donkerrode kleur wanneer het hout vol op kleur is. Deze zware, zeer harde houtsoort laat zich goed verwerken tot smalle stroken, patronen en bourgogne tot max. 14 cm breed. Wegens de opvallende, dominante kleurstelling van de vloer is het aan te raden uw muren en meubels warm en neutraal te houden. Gebruik niet te veel verschillende kleuren en houd de basis bijvoorbeeld gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

<b>Profiel</b>	groef en messing rondom
<b>Standaard dikte</b>	
<b>Breedte(s)</b>	70 / 90
<b>Lengte stroken</b>	
<b>Lengte visgraat*</b>	
<b>Lengte hongarse punt*</b>	280/350 360/450
* Met linkse en rechte groef en messing	
<b>Hoek hongare punt</b>	45 en 60 graden
<b>Velling</b>	mogelijk
<b>Geen velling</b>	mogelijk
<b>2 zijden</b>	mogelijk
<b>4 zijden</b>	mogelijk
<b>Brandklasse</b>	
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	
<b>Gewicht kg per m2</b>	

### BIJZONDERHEDEN

Soms komen er harskanalen in Jatoba voor welke witte vlekken kunnen veroorzaken. Het hout is moeilijk te spijkeren en slijt snel.

### HOUTEIGENSCHAPPEN

<b>Houtsoort</b>	Jatoba
<b>Botanische naam</b>	Hymenaea courbaril. Familie van de Leguminosae
<b>Herkomst</b>	Tropisch Midden- en Zuid-Amerika
<b>Boombeschrijving</b>	Deze ca. 30 - 40 m <sup>2</sup> hoge boom heeft een diameter van 0,60 - 1,50 m <sup>2</sup> en een aan de voet gezwollen, rechte lange takvrije stam van 18 - 24 m <sup>2</sup> lang.
<b>Hardheid</b>	Janka 10400 N

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

<b>Constructie</b>	2 laags parket, 4 mm topklaag en een 9 mm Berken onderklaag
<b>Legwijze</b>	vol verlijmd / niet zwevend
<b>Garantie</b>	op verlijming van topklaag op Berkenonderklaag
<b>Certificering</b>	Topklaag min 70 % PEFC. Berken onderklaag Mixed FSC
<b>Verpakking</b>	10-20 per collie
<b>Vloerverwarming</b>	

### ADVIES

<b>Onderhoud</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
<b>omstandigheden installatie</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
<b>omstandigheden na het leggen</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
<b>lijmadvis</b>	geschikte PU of MS lijm
<b>Kleurstaal</b>	mogelijk

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

**TOLERANTIES (EN 13489)**

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

**ROYL 1k/2K**

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT