



TRADITIONEEL KAMBALA

Kambala wordt ook wel Iroko genoemd en komt uit Tropisch Afrika. De kleur van het soms golvend, maar meestal recht – tot kruisdradig kernhout is botergeel tot bruingeel met donkerbruine zones, nadonkerend naar goudbruin tot donkerbruin. De nerf is matig grof. Een warme kleur en een stabiele houtsoort, al decennia verwerkt tot parket. Parketfabriek Lieverdink levert Kambala in veel verschillende maten in tapis, bourgogne en patronen. Vraag naar de mogelijkheden. Omdat bruin uit diverse andere kleuren is samengesteld, kunt u het met veel kleuren combineren. Het is verstandig ervoor te zorgen dat uw vloerkleur ofwel twee tinten lichter, ofwel een stuk donkerder is dan de kleur van uw meubelen. Vloer en meubilair in dezelfde kleur en houtsoort kan overigens wel, maar dan raden we u aan er een vloerkleed met een contrasterende kleur tussen te leggen. Om de ruimte groter te laten lijken wordt bij het gebruik van bruine houtsoorten aangeraden de wanden en het plafond licht van kleur te houden. Gezien de geringe werking is deze houtsoort goed te combineren met vloerverwarming mits alle protocollen van de parketleverancier en installateur worden nageleefd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70 / 90 / 120 / 140
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350 360/450 480/600 560/700
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

BIJZONDERHEDEN

Doordat Kambala bepaalde inhoudstoffen bevat die oplossen in organische oplosmiddelen, wordt de droging van lak op olie en polyesterbasis aanzienlijk vertraagd. Door het hout te behandelen met thinner kan dit worden verbeterd. Goede afzuiging is noodzakelijk om gezondheidsproblemen te voorkomen.

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Kambala
Botanische naam	Milicia excelsa. Familie van de Moraceae
Herkomst	Tropisch Afrika
Boombeschrijving	Deze ca. 50 - 60 m ¹ hoge boom heeft een diameter van 0,75 - 2,50 m ¹ en een vaak rechte, takvrije, cilindrische stam van 15 - 28 m ¹ lang. De schors is ruw, schilferig en zwart van kleur.
Hardheid	Janka 5600 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm topklaag en een 9 mm Berken onderklaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van topklaag op Berkenonderklaag
Certificering	Topklaag min 70 % PEFC. Topklaag FSC op aanvraag. Berken onderklaag Mixed FSC

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

GEBRUIK

Verpakking 10-20 per collie

Vloerverwarming

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	?
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	?
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT