



TRADITIONEEL KEROEWING

Keroewing komt uit Zuidoost – Azië. De kleur van het meestal recht – soms ondiep kruisdradig kernhout varieert van grijsbruin, licht roodbruin, donkerroodbruin tot bruin. De nerf is matig grof tot grof. Keroewing kan olieachtige hars bevatten. Dit kan problemen geven als niet voor de juiste afwerking wordt gekozen. Vraag daarom uw leverancier naar de juiste lak en/of olie voor uw vloer. Keroewing parket is alleen verkrijgbaar in smalle stroken of patronen. Door de rode tint brengt de vloer een warme, knusse sfeer in de ruimte. Het laat de ruimte optisch wel wat kleiner lijken. Deze "oude" houtsoort wordt al decennia gebruikt, o.a. voor het gebruik op sportvloeren. Een karakteristieke houtsoort dus. Door te kiezen voor plinten in dezelfde kleur als de vloer zal de vloer ook wat groter lijken. Gezien de middelmatig tot grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

BIJZONDERHEDEN

Deze houtsoort kan olieachtige hars bevatten wat problemen geeft bij de afwerking. Bij bewerking van Keroewing kan door splinters bij gevoelige mensen huidontstekingen, braakneigingen en ontstekingen ontstaan.

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Keroewing
Botanische naam	Dipterocarpus. Familie van de Diperocaraceae
Herkomst	Zuidoost-Azië
Boombeschrijving	Deze ca. 30 - 60 m ¹ hoge boom heeft een diameter van 0,9 - 1,60 m ¹ en een meestal rechte, cilindrische stam van 15 - 25 m ¹ lang
Hardheid	Janka 4580 - 5830 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag
Certificering	Toplaag min 70 % PEFC. Toplaag FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
Verpakking	10-20 per collie
Vloerverwarming	

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	?
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	?
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT