



## TRADITIONEEL KERSEN

**Amerikaans Kersen**, is een zachte houtsoort. Kersen kenmerkt zich door de grillige vlammen in het hout. Door de geringe stamdikte is Kersen alleen in smalle maten, zowel in stroken als patronen. Door de rode tint brengt de vloer een warme, knusse sfeer in de ruimte. Kersen wordt vaak gebruikt in klassieke interieurs met stijl. De dieprode kleur verrijkt uw ruimte en geeft hem de sfeer uit vervlogen tijden. Door gebruikt te maken van donkere meubels zal deze sfeer nog meer tot zijn recht komen. Daarnaast is Kersen perfect in te passen als bredere delen vloer met vellingkanten in een meer landelijke omgeving. Kies voor klassieke meubels gebaseerd op donker noten hout of Eiken gerookte meubels wanneer er gekozen wordt voor een landelijk karakter.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

<b>Profiel</b>	groef en messing rondom
<b>Standaard dikte</b>	
<b>Breedte(s)</b>	70 / 90
<b>Lengte stroken</b>	
<b>Lengte visgraat*</b>	
<b>Lengte hongarse punt*</b>	280/350 360/450
* Met linkse en rechte groef en messing	
<b>Hoek hongare punt</b>	45 en 60 graden
<b>Velling</b>	mogelijk
<b>Geen velling</b>	mogelijk
<b>2 zijden</b>	mogelijk
<b>4 zijden</b>	mogelijk
<b>Brandklasse</b>	
<b>Formaldehyde uitstoot</b>	
<b>Gewicht kg per m2</b>	

### HOUTEIGENSCHAPPEN

<b>Houtsoort</b>	Kersen
<b>Botanische naam</b>	Prunus avium. Familie van de Rosaceae
<b>Herkomst</b>	Europa en Klein-Azië, het Zuidoosten van Canada en de oostelijke helft van de Verenigde Staten.
<b>Boombeschrijving</b>	Deze ca. 18 - 25 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter van 0,60 - 0,80 m <sup>1</sup> en een takvrije stam tot 6 m <sup>1</sup> lang.
<b>Hardheid</b>	Janka 4630 N

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

<b>Constructie</b>	2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag
<b>Legwijze</b>	vol verlijmd / niet zwevend
<b>Garantie</b>	op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag
<b>Certificering</b>	Toplaag min 70 % PEFC. Berken onderlaag Mixed FSC
<b>Verpakking</b>	10-20 per collie
<b>Vloerverwarming</b>	

### ADVIES

<b>Onderhoud</b>	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
<b>omstandigheden installatie</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
<b>omstandigheden na het leggen</b>	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
<b>lijmadvis</b>	geschikte PU of MS lijm
<b>Kleurstaal</b>	mogelijk

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

**TOLERANTIES (EN 13489)**

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

**ROYL 1k/2K**

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT