



TRADITIONEEL MOABI

Moabi is een tamelijk harde houtsoort. De kleur van het soms golvende maar meestal rechttradig kernhout varieert van roze tot donker roodbruin. De structuur is gelijkmatig. De nerf is fijn tot matig grof. Men heeft ook wel een andere naam voor deze houtsoort, Zalmhout, dit vanwege de prachtige zalmachtige kleur wanneer de vloer mooi verkleurd is. Moabi parket is alleen verkrijgbaar in smalle stroken of patronen. Door de rode tint brengt de vloer een warme, knusse sfeer in de ruimte. Het laat de ruimte optisch wel wat kleiner lijken. Door te kiezen voor smalle, lange stroken zal de vloer heel rustig op u overkomen. Door te kiezen voor plinten in dezelfde kleur als de vloer zal de vloer ook wat groter lijken. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

BIJZONDERHEDEN

Het houtstof dat bij bewerking vrijkomt kan neus, ogen en keel irriteren; zorg dus voor een goede afzuiging

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Moabi
Botanische naam	Baillonellataxisperma. Familie van de Sapotaceae
Herkomst	tropisch West-Afrika
Boombeschrijving	Deze ca. 30 - 60 m ² hoge boom heeft een diameter van 0,6 - 3,0 m ¹ en een rechte takvrije cilindrische stam van 25 - 30 m ¹ lang.
Hardheid	Janka 5000 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm topplaat en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van topplaat op Berkenonderlaag
Certificering	Topplaat min 70 % PEFC. Topplaat FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
Verpakking	10-20 per collie
Vloerverwarming	

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT