



TRADITIONEEL MUTENEYE

Muteneye is een zeer harde houtsoort en komt uit Tropisch West – Afrika. De kleur van het soms golvend, kruisdradig tot rechtdradig kernhout varieert van geelbruin tot diep, tamelijk donkerbruin en heeft van nature een hoge glans. De nerf is fijn tot matig grof. Een prachtige lijnenspel en kleurnuances, een zeer aparte houtsoort. Deze zeer harde houtsoort laat zich goed verwerken tot smalle stroken en bourgogne. Bruin getinte vloeren passen goed in een sfeervol interieur. Deze vloeren zijn dan ook goed te combineren met andere natuurlijke materialen, veelal in natuurlijke of vergrijsde tinten. De accessoires en meubels hebben grillige, glooiende, organische vormen alsof ze rechtstreeks uit de natuur zijn ontstaan. Gezien de middelmatige werking is het niet direct aan te raden Muteneye parket toe te passen in combinatie met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Muteneye
Botanische naam	Guibourtiaarnoldiana. Familie van de Leguminoseae
Herkomst	Tropisch West-Afrika
Boombeschrijving	Deze ca. 25 - 30 m ¹ hoge boom heeft een diameter van 0,4 - 0,9 m ¹ en een min of meer cilindrische takvrije stam van 9 - 18 m ¹ lang. De wortelaanzetten kunnen 2 m ¹ hoog worden.
Hardheid	Janka 10250 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm topplaat en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van topplaat op Berkenonderlaag
Certificering	Topplaat min 70 % PEFC. Topplaat FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
Verpakking	10-20 per collie
Vloerverwarming	

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT