



TRADITIONEEL PURPERHART

Purperhart is een zeer harde houtsoort komend uit Suriname en Tropisch Zuid – en Midden -Amerika. De kleur van het meestal rechtdradig kernhout is paarsblauw en wordt uiteindelijk donkerbruin. Door een parketvloer van Purperhart af te lakken blijft de paarsblauwe kleur langer behouden. De nerf van het hout is fijn tot matig grof. Een gewaagde houtsoort als het gaat om de kleur! Deze zware, zeer harde houtsoort laat zich goed verwerken tot smalle stroken en patronen. Wegens de opvallende, dominante kleurstelling van de vloer is het aan te raden uw muren en meubels warm en neutraal te houden. Gebruik niet te veel verschillende kleuren en houd de basis bijvoorbeeld gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350
* Met linkse en rechte groef en messing	
Hoek hongare punt	45 en 60 graden
Velling	mogelijk
Geen velling	mogelijk
2 zijden	mogelijk
4 zijden	mogelijk
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

BIJZONDERHEDEN

Door deze houtsoort af te lakken blijft de paarsblauwe kleur langer behouden.

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Purperhart
Botanische naam	Peltogyne venosa. Familie van de Leguminosae
Herkomst	Suriname en Tropisch Zuid- en Midden-Amerika
Boombeschrijving	Deze ca. 38 - 45 m ² hoge boom heeft een diameter van 0,4 - 1,0 m ¹ en een rechte cilindrische takvrije stam van 5 - 20 m ² lang. De wortelaanlopen kunnen 3,5 m ² hoog worden.
Hardheid	Janka 11400 N

GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

Constructie	2 laags parket, 4 mm topplaat en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van topplaat op Berkenonderlaag
Certificering	Topplaat min 70 % PEFC. Topplaat FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC
Verpakking	10-20 per collie

ADVIES

Onderhoud	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking
omstandigheden installatie	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole
omstandigheden na het leggen	RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden
lijmadvis	geschikte PU of MS lijm
Kleurstaal	mogelijk

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd	mogelijk
Geschaafd	mogelijk
Geborsteld	mogelijk
Fijnbezaagd	mogelijk
3 zijdig geschaafd	mogelijk (alleen voor tapissysteem)
Verouderd	mogelijk
Gerookt	
Voorgelakt	mogelijk
WS EasyPrime met een roller	
WS EasyPrime met een spatel	
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.	
PrimaSeal Plus	
OptiPrime	
OptiFinish	
2K Invisible Protect A.T.	
Voorgeolied	mogelijk
Markant	
HS Akzent 100 oil	
HS 2K Impactoil	
Hartwachsol EcoPlus	
Anti - Slipweerstand	Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)	± 0,05 %
Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm)	± 0,1 mm
Ondelinge afwijking in dikte	0,2 mm
Haaksheid < 0,1 %	< 0,05 %
Houtvocht percentage toplaag	7,5 - 9,5 %

ROYL 1k/2K

STEP grondlak warm - STEP 1K/2K

STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K

SKYLT grondlak - SKYLT Original

SKYLT grondlak - SKYLT Titanium

Kambala grondlak - STEP / SKYLT